CE
EN 998-1
CR CSIII W2

VELADUR® FINO

VELADUR CAPA FINA

es un mortero de revoco tipo CR según UNE-EN 998-1 diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas en capa fina ultra blanca.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Enlucido decorativo de fachadas con acabado fino.
- Excelente blancura.
- Excelente trabajabilidad.
- Con áridos de mármol blanco de Macael.
- Gran adherencia y plasticidad.
- Impermeable frente al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Apto tanto para obra nueva como rehabilitación.
- Apto para interior y exterior.
- Proyectable con máquina.
- Acabados lisos y fratasados.

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

- Amasar el producto con agua (17-19 %) manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea y trabajable.
- Se aplica el producto sobre la superficie a recubrir de forma manual o mediante máquina de proyección.
- Reglear el mortero utilizando como maestras los junquillos de despiece previamente dispuestos. El espesor máximo será de 1 cm.
- Los soportes deberán ser resistentes, absorbentes y deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas y aceites. También deben de estar exentos de restos de sales, yesos y pinturas.
- Sobre soportes porosos o en épocas cálidas, es necesario humedecerlos previamente y esperar a la desaparición de la partícula de agua.
- Sobre soportes poco porosos aplicar un puente de adherencia previo a la aplicación del producto.

CE
EN 998-1
CR CSIII W2

VELADUR®
FINO

PRECAUCIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- No añadir arena, cemento ni cualquier producto que modifique su formulación original.
- No añadir agua si el producto ha empezado a fraguar.
- Para la información de seguridad, consultad la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Cemento Portland blanco, cal, áridos de mármol blanco de Macael y aditivos
Colores	Polvo blanco y coloreado
Agua de amasado	17-19 %
Densidad aparente en polvo	1400 ± 100 Kg/m^3
Densidad aparente en pasta	1800 ± 100 Kg/m^3
Resistencia a compresión	De 3.5 a 7.5 N/mm^2
Absorción de agua	W2; c<0.2 Kg/$m^2 min^{0.5}$
Adherencia	>0.3 N/mm^2-FP:B
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ<15
Reacción al fuego	Clase A1
Rendimiento	17 Kg/m^2 en 1 cm de espesor aprox.

ALMACENAMIENTO

Veladur Capa Fina se suministra en sacos de papel plastificados de 25Kg. Conservación de 1 año desde la fecha de fabricación en lugar seco al resguardo de la intemperie.

Nota: Los datos de la ficha técnica corresponden a nuestros ensayos y conocimientos. Es responsabilidad del consumidor el examen y verificación de los productos para su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Para más información consulte a nuestro Departamento técnico.